PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-020273

(43) Date of publication of application: 05.02.1983

(51)Int.CI.

BO5D B05D 1/06 // B32B 27/10 B32B 27/32

(21)Application number : 56-119582

(71)Applicant: SHOWA ELECTRIC WIRE &

CABLE CO LTD

(22) Date of filing:

30.07.1981


(72)Inventor: FUJII HIROTADA

ITO KAZUMI KON SHUJI HANAI SETSU

(54) PRODUCTION OF SUPERHIGH MOLECULAR POLYETHYLENE LAMINATED SHEET (57)Abstract:

PURPOSE: To form a laminated sheet, by applying superhigh molecular polyethylene powder, having an average particle size of 40µ or less, to paper running on a charged or earthed metal roll or plate by an electrostatic powder spray method, and baking the applied powder.

CONSTITUTION: Paper 2 fed from a drum 1 is let run on a charged roll 3, while superhigh molecular polyethylene 5 is sprayed onto the sheet by an electrostatic coating gun 4 charged with electricity having polarity opposite to that of the roll 3. Thereafter, the superhigh molecular polyethylene-applied paper is carried through heating rollers 6, 6' to bake the superhigh molecular polyethylene, and then coiled around a coiling drum 7.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—20273

⑤Int. Cl.³
 B 05 D 7/24
 1/06
 // B 32 B 27/10
 27/32

庁内整理番号 7048—4 F 6816—4 F

6921-4F

6921-4F

砂公開 昭和58年(1983)2月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

砂超高分子量ポリエチレンラミネート紙の製造

方法

識別記号

②特

顧 昭56—119582

②出

願 昭56(1981)7月30日

⑩発 明 者 藤井博匡

川崎市川崎区小田栄2丁目1番 1号昭和電線電纜株式会社内

@発 明 者 伊藤一巳

川崎市川崎区小田栄2丁目1番 1号昭和電線電纜株式会社内 @発 明 者 今修二

川崎市川崎区小田栄2丁目1番 1号昭和電線電纜株式会社内

@発 明 者 花井節

川崎市川崎区小田栄2丁目1番 1号昭和電線電纜株式会社内

⑪出 願 人 昭和電線電纜株式会社

川崎市川崎区小田栄2丁目1番 1号

四代 理 人 弁理士 須山佐一

外1名

BB 28 48

1. 発明の名称

超高分子量ポリエテレンラミネート紙の製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 平均粒径 4 0 点以下の超离分子量ポリエテレン粉末を、荷電もしくは接地した金属ロール又は金属根上を走行する紙に、静電粉体吹付法にて 数布し、焼付けることを特徴とする超离分子量ポリエテレンラミネート紙の製造方法。

5. 発明の静韻な説明

本売明は超高分子量ポリエテレンをラミネート した紙の製造方法に関する。

従来より、超高分子量ポリエテレン等の溶験粘度の非常に高い高分子は加工性が悪いため金属や紙、セラミック等に被覆することは不可能であっ

そのため超高分子量ポリエテレンに他のポリマーをプレンドして溶験特性を改良し、金属等に被 摂する試みもなされているが、他のポリマーをプ レンドするとそれだけ超高分子量ポリエテレンの 本発明はこのような点に対処してなされたもので、平均粒径40m以下の超高分子量ポリエテレン粉末を、荷電もしくは接地した金属ロール又は金属板の上を走行する紙に、静電粉体吹付法にて塗布し、焼付けることを特徴とする超高分子量ポリエテレンラミネート紙の製造方法を提供するものである。

以下本発明の方法の一例を図置に基づいて説明

特開昭58-20273(2)

する.

ما من المن المن

ドラム1より供給された紙2を、荷電したロート3上に定行させ、このロール3に向けて、ロール3上に定行させ、このロール3に向けて、ロール3と反対の無性の電圧が印加された静電盤接りなりを設定した。印加電圧は直流で10~100 EV が適切である。また超高分子量がリエテレンの平均を通びである。なた超高分子量がリエテレンとして、通過である。なか超高分子量がリエテレンとしては関量である。なり、700 万のものがあり、市販品としては例えば三井石油化学社製のハイセックスミリオン340M, 240M, 140M (いずれも商品名)がある。

つづいて超离分子量ポリエチレンの量布された紙は加熱ローラー 6・6 *を通して焼付けられ、巻き取りドラム7にて巻き取られる。加熱ローラーの温度は 140 で~ 400 で好ましくは 140 で~ 300 でが適切である。

なお超高分子量ポリエテレンを紙でサンドイッチする場合には加熱ローラーの前でドラム 1 h か

ら別に紙を供給してはさみとみ加熱ローラーで焼付けるようにすればよい。

とのように本発明の方法によれば、超高分子量ポリエテレンを薄く均一にしかも簡単に被覆でき、また超高分子量ポリエテレンの本来の特性を損なうとともないので、得られるラミネート紙は抽後ケーブルの絶象材料や電池のセパレーメーとして好適である。

ちなみに超离分子量ポリエテレンとしてハイゼックスミリオン 340 M を使用し、100 m のセルロース紙に 50 EV の課電条件で静電量装し、 250 でで焼付けたタミネート紙は、厚さ 180 m , 硬度(ショアーD) 66, 引張強度 4 kg/km²(紙切断), 件び 400 %(紙切断)で、 8 0 での絶縁油(鉱油)中に 2 4 時間浸渍した時の抽出率は 5 %以下であった。

一方、ハイゼックスミリオンにWI 20 の低密度 ポリエチレンを 4 0 % プレンドしたものは溶酸粘 度が下り、押出が可能になったが、薄いフィルム 状にはならないためラミネート紙は製造できなか

った。

なかとのプレンド物を 230 でで級 状に押出した ものについての特性は硬度(ショアーD) 53 。 引張強度 3 kg/mm² , 件び 600 % 。絶縁油(鉱油) 中(80 で ,24時間)での抽出率 25 % であり、 超高分子量ポリエチレン単数の特性より仲び以外 はすべて低下した。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明に係る方法の一例を示す説明図である。

1 . 1 ... F 5 A

2 #5

3 ……… 荷電ロール

4 ……… 静電論袋ガン

5 ……… 超高分子量ポリエテレン

6.6' … 加熱ローラー

7 ……… 善取りドラム

代理人弁理士 須山 佐一

同上 山田明信

